

**Nombre del producto:** Fondo Antióxido.

**Nombre Comercial:** Colorflex.

**¿Para qué sirve?**

Es un fondo antióxido formulado para la aplicación sobre hierro con pincel, rodillo o soplete, previa dilución o no con disolventes apropiados (Recomendados: Aguarrás y/o “Thinner” de Quimaflex).

**Ventaja:** Posee secado rápido, buen poder cubritivo y buen acabado.

**Modo de empleo**

\*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

**Superficie:** La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse sobre fondos alquídicos (deseable para mayor adherencia).

- Si es repintura, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

**Aplicación:** Si la aplicación será efectuada con thinner se recomienda usar soplete y si es con Aguarrás puede ser a pincel o soplete.

**Dilución:** Diluir con Thinner, entre 10% a 25% y Aguarrás entre 15% a 35%.

**Observaciones:** Se recomienda limpiar las herramientas antes que el antióxido seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

**Propiedades:**

- Líquido viscoso color según catálogo
- Secado al tacto: apróx. 45 – 60 minutos dependiendo de la temperatura y humedad.
- Rendimiento teórico (sin diluir) para una capa de 40 micras: 10 m<sup>2</sup>/L

## **Presentaciones:**

En envases metálicos de 0,250 Litros; 0,900 Litros; 3,600 Litros; 18 Litros y en tambor de 200 Litros.

Packs de 06 unidades (0,250 Litros y 0,900 Litros) y 04 unidades de 3,600 Litros.

**Colores disponibles:** Gris, Gris Oscuro, Negro, Rojo, Blanco, Verde Musgo.

## **Estabilidad:**

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

## **Composición:**

- Resinas alquídicas de alta calidad.
- Pigmentos.
- Aditivos.
- Cargas minerales.
- Agentes anticorrosivos.
- Aguarrás mineral.

**PRODUCTO LIBRE DE PLOMO**