

Nombre del producto: Barniz Poliuretano de secado rápido.

Nombre Comercial: Barniz PU Ideal SR.

¿Para qué sirve?

Barniz Poliuretano de secado rápido y excelente brillo. Indicado para retoques en pintura automotriz.

Ventaja: Excelente relación calidad/precio.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: La superficie a barnizar debe estar seca, limpia y libre de polvo.

- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con desengrasante IDEAL.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño embebido en desengrasante IDEAL.
- Si el secado se acelerara con estufa, asegurarse de que todo el solvente se evapore antes de introducir a la misma y no superar los 60º C.

Aplicación: Mezclar los dos componentes: 5 partes del barniz por 1 parte del Endurecedor (usando las dos latas por completo se obtiene 0,900 Litros de barniz listo para usar).

- Aplicar mediante soplete de succión con presión de 3 - 4 bar (40 a 50 psi) o soplete a gravedad con pico de 1,2 a 1,5 mm con presión de 3 – 4 bar (40 a 50 psi) o HVLP de pico 1,2 – 1,5 mm con una presión de 3 – 4 bar (40 a 50 psi).
- Aplicar 3 a 4 manos simples, aumentar las manos en zonas donde habrá mayor exposición al calor y al sol (capó o techo). Respetar el oreo de los solventes de 5 a 10 minutos entre manos.

Propiedades:

- Líquido semi viscoso transparente.
- Dilución: se recomienda utilizar directamente.

- Pulido: El pulido debe realizarse luego del secado total (18 horas luego de aplicarse), primero se debe retirar cualquier partícula adherida a la superficie con lija de grano 2000 para arriba dependiendo de la cantidad de desgaste que se necesite.
- Secado al polvo: apróx. 10 minutos dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.
- Secado al tacto: de 1 hora a 1 1/2 horas.
- Manoseo: 3 horas.
- Vida útil de la mezcla: 4 horas.
- Rendimiento Teórico: 6 - 8 m² por litro con un espesor de 27 micrones seco (el rendimiento depende de diferentes factores como la forma del objeto a barnizar, las imperfecciones en la superficie, la presión de aplicación, el tipo de soplete utilizado, entre otros).

Presentación:

Barniz PU Ideal SR de 0,750 Litros + Endurecedor para Barniz PU SR de 0,150 Litros

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas de alta calidad.
- Ésteres.
- Aditivos.
- Solventes.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO